



FASSADEN FARBE

BOJË ME CILËSI TË LARTË PËR FASADAT

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Bojë akrilike me cilësi të lartë, e dedikuar për sipërfaqe (mure) të jashtme me aftësi të lartë mbuluese, rezistente ndaj pastrimit dhe abrazionit.

PËRMBAJTJA

- Polimer akrilik
- Dioksid Titani, karbonat kalciumi
- Aditive
- Preservative: fungicide

VEÇORITË

- Vetë të forta mbuluese
- Papërshkueshëm nga uji
- Elastike, fleksibile
- Ngjyrë e vazhdueshme

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Tek bazamentet që kanë absorbim të lartë ose kapaciteti thithës i bojës është jo i njëtrajtshëm, duhet të aplikohet astar akrilik 'PRIMER'.

Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastër dhe pa pluhur. Para aplikimit të bojës duhet hequr të gjitha papastërtitë nga bazamenti, sidomos mbetjet e vajrave, blözës, algave, myshkut, etj. Plasaritjet, disavantazhet e substratit ose pjesët ku ka mbetje të bojës së vjetër me yndyrë duhet të rrafshohen mekanikisht dhe të mbushen me materiale të përshtatshme (Renofix 5 ose Renofix 15). Para se të aplikohet në mure të vjetra me aftësi absorbues të lartë, rekomandohet që ato të aplikohen (lyhen) me një shtresë Renogrund ose Primer. Para aplikimit të bojës të gjitha elementet përreth mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është e nevojshme që të mbrohen.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, të dalloet me 5% ujë të pastër dhe të përziehet mirë. Harxhimi i ngjyrës është 0.25 kg/m² dhe varet nga vrazhdësia e murit.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit të bojës, temperatura e ambientit nuk duhet të jetë më e ulët se +5 °C. Duhet shmangur rrezet direkte të diellit. Koha e tharjes varet nga ndikimet e jashtme, në temperaturë prej 20 °C dhe lagështia relative e ajrit, koha e tharjes është 5 orë, ndërsa plotësisht e tharë pas 3 ditëve. Para përdorimit, vëmendje ti kushtohet bazamentit.

PËRPUNIMI

Aplikohet me rul, furçë ose me maqinë me spërkatje.





SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me maqinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi gjatë spërkatjes së bojës.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej +5 °C deri +25 °C të mbrohet nga rrezet direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		F18 1101
Paketimi		Kova
Sasia e paketimit		3 kg 10 kg 20 kg
Kova në paletë		144 48 24
Analizat		
Pamja e shtresës së tharë	vizuele	shtresa e bardhë e butë
Materja e thatë	MKS EN 480-8 MKS H.C8.051	73 % (min.60)
Koha e lidhjes dhe e tharjes në 20°C	MKS EN ISO 9117-1	t = 60 min
Elasticiteti në shtresë prej 1 mm	MKS en iso 1519	(Ø10 mm) nuk ka plasaritje
Vlera pH (tretur me 5% ujë)	pH - metër	8,5
Viskoziteti sipas brookfield	EN ISO 2555:2003	13000 mPa.s
Dendësia	EN ISO 2811-1:2016	1,78 kg/m3
Përcaktimi plasaritjeve	EN 1062-7:2006	Class A1.
Përshkueshmëria e ujit të lëngët	EN 1062 – 3:2008	W1 - low
Shkalla e transmetimit të avullit të ujit	EN ISO 7783:2008	Category V1 - high
*Përshkueshmëria ndaj CO2 *Koeficienti i përshkueshmërisë ndaj CO2 *Trashësia e shtresës ajrore ekuivalente me difuzionin	EN 1062-6 : 2005	Class C1.

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi i këtyre të dhënave. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tonave të produkteve. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqanet tona pakicë.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetovë

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picari / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328