



RENOFIX HIDROIZOLANT 2K

DY KOMPONENTI LLAÇ ÇIMENTOJE ME FLEKSIBILITET TË LARTË

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Hidroizolim 2 - komponent fleksibël bazuar në çimento dhe polimere është në përputhje me kërkesat e MKS EN 14891. Për bodrume, tarraca, ballkone, banjo dhe pishina. E përshtatshme për nënshtresa betoni dhe tulla, si dhe linjat e çimentos dhe llaçe. E përshtatshme për lidhjen e plasaritjeve të imëta.

PËRBËRJA

Produkti përmban rrërë, çimento, mbushëse të imta, dispersione të lëngshme dhe aditivë të tjerë.

VEÇORITE

- Fleksibël
- Rezistenca ndaj ujit
- Mbron betonin nga karbonizimi dhe efektet e kripës
- Mund të aplikohet me furçë dhe mistri


FUSHA E APLIKIMIT

- Mure dhe Dysheme. Brenda dhe Jashtë
- Fleksibiliteti në të ftohët deri -20 °C, për Balkone dhe Terasa
- I qëndrueshëm pas 2 – 3 ore për shiun
- Për lagështi – dhe sipërfaqe te lagështa
- Për Rezervuar dhe Pishina
- Depërtueshëm për avullin
- Aderimin e mirë

KUALITETI

Produkti i nënshtrohet kontrollit të përhershëm të cilësisë sipas MKS EN 14891.

PËRPUNIMI



Në një enë të pastër rreth 2/3 e përbërësit të lëngshëm Komponenti B jepet dhe përzieret me të gjithë shumën e përbërësit të pluhurit Komponenti A me mixer përzieret pa toptha. Pastaj pjesa tjetër e përbërësit të lëngshëm B shtohet derisa të arrihet uniforma homogjene, e përputhshme me procesin. *Renofix Hidroizolant 2K* zbatohet plotësisht në dy shtresa të lagështa me trashësi prej 1-2 mm në sipërfaqe te pergaditrura paraprakisht mirë pastaj mundet të kalohet me Rul, brushë ose sprucim. Shtresa e dytë bartet pas forcimit të mjaftueshm, lëvizshmërisë dhe kontrollit mbi defektet e shtresës së parë.



PËRPUNIMI

Shtersa e aplikuar duhet të arrijë trashësinë minimale të shtresës së kërkuar për llojin e kerkuar në secilën pikë dhe nuk duhet të tejkalojë trashësinë maksimale të shtresës së thatë prej 2 mm në çdo moment. Në qoshet, skajet, depërtimet e materialit, duhet të kujdeseni për të siguruar një shtresë veçanërisht të kujdesshme.

Renofix Hidroizolant 2K është i lehtë për sprucim. Shtresa të freskëta duhet të mbrohen nga rrezet e diellit direkte, shiu ose ngricat për rreth 24 orë.

VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

DEPONIMI

Të mbrohet nga ngrica, temperaturat e larta dhe rrezet direkte të diellit. Në paketim origjinal në vend të ftohtë, i mbrojtur nga ngricat (në temperaturë prej +5°C deri +25°C) në afat prej 12 muajsh.

TË DHËNA TEKNIKE

Koha e tharjes/ i apërshkueshëm nga shiu	Përafersisht 2 – 2,5 Orë
Temperatura e përpunimit	nga +8 °C deri +35 °C
Qëndrueshem për ecje	Pas 4 – 6 Orësh
Qëndrueshem për peshë	Pas ca. 5 Ditësh
Ruajtja	Në paketimin Original të pa hapur dhe në temperaturë + 5 °C në Paletë
	Komponente A (Komponenti Pluhur): ca. 12 Muaj qëndrueshmëria
	Komponente B (Komponenti Lëngshëm): ca. 24 Muaj qëndrueshmëria
Forma e lieferimit	Thasë 20 kg Komponenti Pluhur A + Bidon 9 kg Komponenti Lëngshëm B
Harxhimi i materialit	ca. 2 kg/m ²
Forca fillestare e lidhjes	> 0,5 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë	> 0,5 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas plakjes së nxehsisë	> 0,5 N/mm ²
Forca ngjitjes pas ngrirjes – shkrirjes	> 0,5 N/mm ²
Forca ngjitjes pas zhytjes në ujë të gëlqeres	> 0,5 N/mm ²
Forca ngjitjes pas zhytjes në ujë të kloruar	> 0,5 N/mm ²
Papërshkueshmëria e ujit (1,5 bar, 7d)	I papërshkueshëm nga uji

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi këtu të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tona produktet. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI
Xhepcisht / Tetovë
Tel: +389 44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË
Gurëza / Ferizaj
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

