



RENOCOLOR CLASSIC

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Renokolor Classic është bojë e bardhë e disperzive, e tretshme në ujë, e dedikuar për të mbuluar sipërfaqet e brendshme të murit. Ka në aftësi të mire mbuluese dhe difuzive, rezistente ndaj fërkimit të thatë. E përshtatshme për të mbuluar të gjitha hapësirat e përbashkëta të brendshme, muret e shtëpisë ose të zyrës.

PËRMBAJTJA

- Agjent lidhës - dispersion polimer
- Pigmente: dioksid titaniumi, karbonat kalciumi
- Aditive
- Konservues

VEÇORITË

- Vetë mbuluese
- Nuk ka hollues dhe zbutës
- Ngjyra e vazhdueshme
- Aromë - kokos

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Nëse bazamenti ka papastërti dhe është jo i rrafshat atëherë ato duhen mekanikisht të hiqen dhe të rrafshohen me Renofix 202 glet masë me bazë gëlqere .

Para aplikimit të bojës të gjitha elementet përreth mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është e nevojshme që të mbrohen.

Rekomandohet që PRIMER të përdoret si astar për Renocolor classic.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, boja RENOCOLOR CLASSIK duhet holluar me 20% ujë dhe mirë të përziejhet. Aplikohet me furçë, rul ose maqinë për spërkatje. Konsumi i materialit është 0.25 kg/m² në varësi të vrazhdësisë së bazamentit (murit).

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit dhe tharjes, temperatura e dhomës dhe temperatura e mureve nuk duhet të jenë më të ulëta se + 5 ° C. Koha e tharjes varet nga kushtet e punës. Në temperaturë prej 20 ° C dhe me lagështi relative prej 65% , tharja zgjat 5 orë pas aplikimit .

PËRPUNIMI

Aplikohet me furçë, rul ose maqinë për spërkatje.





SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me makinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi i spërkatjes së bojës.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		C16 1102		
Paketimi		Kova		
Sasia e paketimit		3 kg	10 kg	20 kg
Kova në paletë		144	48	24
Analizat				
Pamja e shtresës së tharë	vizuele	shtresa e bardhë e butë		
Materja e thatë	MKS EN ISO 2811-1	67,33 % (min.60)		
Përcaktimin e gjendjes së thatë dhe kohën e tharjes (tretur me 20 % ujë)	MKS EN ISO 9117-1	T = 190 min		
Vlera pH (tretur me 20 % ujë)	pH – metër	8,6		
Rezistencë ndaj abrazionit	EN ISO 11998:2006	Class 2		
Viskoziteti sipas brookfield	EN ISO 2555:2003	24000 mPa.s		
Dendësia	EN ISO 2811-1:2016	1,67 kg/m ³		
Përshkueshmëria e ujit të lëngët	EN 1062 – 3:2008	ca. W2		
Shkalla e transmetimit të avullit të ujit	EN 1062-1:2006	Category V2		

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonit ato në sektorin e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328