

**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOCOLOR EXTRA

Ngjyrë akrilike me cilësi të lartë për sipërfaqe të brendshme

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Renokolor Extra është bojë e bardhë akrilike me cilësi të lartë. Është e dedikuar për të gjitha zonat e brendshme ku kërkohet ngjyra me cilësi të lartë dhe rezistencë të lartë ndaj fërkimit. Kjo ngjyrë përveç vetive të shkëlqyera, është e lehtë për t'u aplikuar dhe është me një aromë të këndshme që rifreskon dhomën pas aplikimit të saj.

PËRMBAJTJA

- Plotësues, pigmente
- Polimerit akrilik
- Aditivët
- Aromë - trëndafil

VEÇORITË

- Aftësi e lartë për mbulim
- Difuziv
- Rezistent ndaj fshirjes së thatë
- Ngjyra e vazhdueshme

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Nëse bazamenti ka papastërti dhe është jo i rrafshhtë atëherë ato duhen mekanikisht të hiqen dhe të rrafshohen me *Renofix 202* glet masë me bazë gëlqere.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, boja RENOCOLOR EXTRA duhet holluar me 15% ujë dhe mirë të përzieret. Konsumi i materialit është 0.25 kg/m² në varësi të vrazhdësisë së bazamentit (murit).

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit dhe tharjes, temperatura e dhomës dhe temperatura e mureve nuk duhet të jenë më të ulëta se + 5°C. Koha e tharjes varet nga kushtet e punës. Në temperaturë prej 20°C dhe me lagështi relative prej 65% , tharja zgjat 5 orë pas aplikimit .

PËRPUNIMI

Aplikohet me rul, furçë ose me makinë me spërkatje.





SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe europiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi kontaktoni me ne.

VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me makinë me spërkatje, të përdoret një maskë mbrojtëse në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi i spërkatjes së bojës.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperaturë prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		Ex18 1304		
Paketimi		Kova		
Sasia e paketimit		3 kg	10 kg	20 kg
Kova në paletë		144	48	24
Analizat				
Pamja e shtresës së tharë	Vizuele	shtresa e bardhë e butë		
Materja e thatë	MKS EN ISO 3251	61,9 % (min.60)		
Përcaktimin e gjendjes së thatë dhe kohën e tharjes (tretur me 15 % ujë)	MKS EN ISO 9117-1	T = 130 min		
Vlera pH (tretur me 15 % ujë)	pH – metër	8,9		
Elasticiteti në shtresë prej 1 mm	MKS EN ISO 1519	(Ø10 mm) nuk ka plasaritje		
Rezistenca ndaj abrazionit	EN ISO 11998:2006	Class 1		
Viskoziteti sipas brookfield	EN ISO 2555:2003	16000 mPa.s		
Dendësia	EN ISO 2811-1:2016	1,57 kg/m ³		
Përcaktimi plasaritjeve	EN 1062-7:2006	Class A1.		
Përshkueshmëria e ujit	EN 1062 – 3:2008	ca. W2		
Adëhezioni në beton	EN iso 4624:2005	2,55 N/mm ²		
shkalla e transmetimit të avullit të ujit	EN 1062-1:2006	Category V2		

Me këtë fletë, të dhënat e mëparshme materiale nuk kanë rëndësi. Këto të dhëna korrespondojnë me prodhimet tona aktuale. Këto të dhëna nuk mund të rezultojnë në një detyrim ligjor. Produktet e Renovës si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për arritjen e cilësisë së njëjtë. Këto të dhëna teknike i referohen produkteve bazë, me toning dhe pigmentim të mëtejshëm të produktit, është e mundur të hiqen vlerat e caktuara nga të dhënat teknike. Te çdo porosi e radhës për ngjyrën e njëjtë të mundshme janë devijime të vogla të ngjyrës në krahasim me TON KARTËN dhe për atë shkak para përdorimit duhet bërë një test në vend (krahasim me ngjyrën) në fjalë. Të dhënat gjatë periudhës së ruajtjes u testuan në kushte laboratorike (20°C dhe 65% rrv) dhe mund të ndryshohen në varësi të kushteve të vendit. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për trajtimin, përpunimin dhe prezantimin e produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit: www.renova.com.mk si format PDF ose t'i kërkoni ato në sektorin e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328