

**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOCOLOR PERFECT FINISH

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

PERFEKT FINISH është program i përsosur i Renovës i përbër prej 9 pastave themelore të pigmentuara dhe 36 nuancave me të cilat mund të transformojnë pamjen e brendshme dhe të jashtme të sipërfaqeve të murit. Është bërë në bazë të lidhësve të dispersionit me cilësi të lartë, pigmente të lehta të përhershme, mbushëse dhe shtesave të tjera. Veshje janë karakterizuar me qëndrueshmëri të lartë të nuancave. Ato përdoren si tone të pastërta intensive dhe mund të përzihen me boja tjera të produkteve Renova.

PËRMBAJTJA

- Polimer disperziv
- Pigmente
- Aditive

VEÇORITË

- Pigmenta të rezistueshme ndaj dritës
- Aplikohen si bazë e plotë ose si pastë për niansim
- Elastik
- Aplikim i hehtë

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

- Zbatohet në muret e brendshme në një bazament që është i thatë, i pastër, pa pluhur, asnjë çarje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Në bazamente që kanë fuqi të lartë absorbuese ose thithja e ngjyrës është e pabarabartë, është e domosdoshme që në fillim muri të aplikohet me astar adekuat. Nëse bazamenti ka defekte dhe sipërfaqe të pabarabartë, ajo duhet të hiqet mekanikisht dhe të rrafshohet me Renofix 202 masë për patinim dhe nivelim me bazë gëlqere.
- Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastruar pa pluhur, çarje, myshk, blozë dhe papastërti të çdo lloji. Për të riparuar ndonjë defekt para se të aplikoni bojën, është e nevojshme të zbatohet një shtresë e Renofix 5 dhe pas 24 orësh të aplikohet me PRIMER.
- Në pjesët prej druri është e detyrueshme të izolojnë sepse linjiti nga pema depërton nëpër shtresë dhe lë shenjat e verdha. Të gjitha objektet përreth me materiale të ndryshme si qelqi, alumini, druri, qeramika duhet të mbrohen për të parandaluar dëmtimin e tyre.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Pigment pasta mund të përdoret si një ton i plotë holluar me 15% ujë ose shtuar në një bojë të bardhë për të fituar një ngjyrë. Konsumi është i padefinuar sepse varet nga mënyra e përdorimit dhe ngjyrës së kërkuar. Konsumi i ton-it të plotë është 0.250 kg / m² në varësi të bazamenti. Këto paste mund të shtohen në Renocolor Classic, Renocolor Apple, Renocolor Eco, Renocolor Extra ose Fassaden Farbe. Raporti i përzierjes nuk varet nga ngjyra e kërkuar, pastë në bojë 1: 1, 1: 2, 1: 3, dhe kështu me radhë për ngjyra të ndritshme.



KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit dhe tharjes, temperatura e dhomës dhe temperatura e mureve nuk duhet të jenë më të ulëta se + 5 ° C. Koha e tharjes varet nga kushtet e punës. Një sipërfaqe relativisht e thatë me lagështi relative prej 65% dhe një temperaturë prej 20°C fitohet pas 5 orësh të aplikimit të materialit.

PËRPUNIMI

Aplikohet me rul, furçë ose me makinë me spërkatje.



SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me makinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi i spërkatjes së bojës. Gjatë aplikimit të shfrytëzohen roba pune sepse pigmenti nuk del gjatë larjes.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg në nuanca themelore.

Gri 0014	e zezë	Lim 0030	verdhë	Red 0045	kuqe
San 0020	oker	Bra 0035	kafe	Mar 0050	vjollcë
Ver 0025	gjelbër (jeshile)	Ora 0040	oranzh	Blu 0055	e kaltërt

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet e direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin origjinal, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		
Paketimi		Kova
Sasia e paketimit		3 kg

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonit ato në sektorin e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328

www.renova.com.mk