

**RENOVA**[®]*Innovation & Performance*

RENOFIX 01

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Renofix 01 është një shtresë universale e cila aplikohet si një urë lidhëse mes gipsit dhe llaç çimentoje në sipërfaqet e lëmuara të betonit. Ky astar i strukturuar shërben për të zbutur dhe përmirësuar qëndrueshmërinë e bazamenteve të lëmuara, përveç pllakave të betonit, ajo përdoret gjithashtu për veshjen e bordeve të gipsit. E gatuar me polimere akrilike me cilësi të lartë dhe gurë të grimcuar me një madhësi gruri prej 0.5 mm.

PËRMBAJTJA

- Lidhës akrilik
- Karbonat kalciumi
- Aditive, kundër shkumbues

VEÇORITË

- E përmirëson ngjitjen
- E barazon porozitetin e bazamentit
- Lehtë aplikohet
- I ngjyrosur me ngjyrë të kuqe
- Elastik fleksibil

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastër dhe pa pluhur. Para aplikimit të **RENOFIX 01** (betonkontakt) duhet hequr të gjitha papastërtitë nga bazamentit sidomos mbetjet e vajrave, blözës, algave, myshkut,

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, të hollohet me 1- 2 % ujë të pastër dhe të përzihet mirë.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit të RENOFIX 01, temperatura e ambientit nuk duhet të jetë më e ulët se + 5 ° C. Duhet shmangur rrezet direkte të diellit, erërat e forta dhe ngricat.

PËRPUNIMI

Aplikohet me furçë, rul ose maqinë për spërkatje deri sa të arihet mbulesë e njëtrajtshme e bazamentit, nëse është e nevojshme mund të aplikohet edhe një shtresë tjetër. Konsumi i materialit është 0.200 kg/m²



SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.



VËREJTJE

Ju mund të gjeni udhëzime të detajuara të sigurisë në fletët e veçanta të sigurisë. Para përdorimit, lexoni mirë fletën e sigurisë. Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 12 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		RF01 1142		
Paketimi		Kova		
Sasia e paketimit		3 kg	10 kg	20 kg
Kova në paletë		144	48	24
Analizat				
Pamja e shtresës së tharë	vizuele	Lëng bezh-roze		
Përmbajtja e substancave jo të avullshme (NV)	MKS EN ISO 3251	53,74 %		
Koha e lidhjes dhe e tharjes në 20°C	MKS EN ISO 9117-1	T = 290 min.		
Elasticiteti në shtresë prej 1 mm	MKS EN ISO 1519	(Ø10 mm) nuk ka plasaritje		
Vlera pH (tretur me 1,5 % ujë)	pH - metër	8,6		
Viskoziteti sipas Brookfield	EN ISO 2555:2003	7900 mPa.s		
Dendësia	EN ISO 2811-1:2016	1,49 kg/m3		
Përshkueshmëria e ujit të lëngët	EN 1062- 1:2006	ca. W3		
Shkalla e transmetimit të avullit të ujit	EN 1062-1:2006	Category V1		
*vetitë e transmetimit të avujve të ujit	EN 1062-1 : 2006	Category V1		
*faktori i rezistencës së difuzionit të avujve të ujit.				
*difuzioni i avujve të ujit ekuivalent-trashësia e shtresës				

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonit ato në sektori e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328