



RENOFIX 202

GLET MASË NË BAZË GËLQERE PËR RRAFSHIM (PATINIM)

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

HAPËSIRAT E PËRDORIMIT

Masë rrafshuese (glet masë) e rafinuar, jo hidrofobe, në bazë gëlqereje, për rrafshim (patinim). Përdoret për krijimin e sipërfaqeve të lëmuara mbi llaçet themelore. Përdoret për sipërfaqe të mureve të brendshëm, paraprakisht të suvatuara me llaç themelor (gips, gëlqere, çimento), si dhe pllaka gips kartoni. Mbi këtë material nuk preferohet ngjitja e pllakave.

PËRMBAJTJA

- Gëlqere në pluhur
- Pluhur i bardhë mermeri
- Përbërës organikë <5%

VEÇORITË

- Përpunim i mirë dhe efikas
- Sipërfaqe e lëmuar, e përshtatshme për shljajfim
- Shkallë e lartë e difuzionit

PËRGATITJA E BAZËS

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, mbeturinat dhe sipërfaqet e lyera me ngjyra të shkëlqyera. Lagështia e bazamentit duhet të jetë nën 2.5% nga masa (sipas CM matjeve). Nëse në mur ekzistojnë fuga apo çarje të hapura, ato duhet paraprakisht të mbyllen. Llaçet themelore çimento - gëlqerore paraprakisht duhet të jenë tharë dhe të jenë të vrazhdë.

PËRGATITJA E LLAÇIT

Një thes **Renofix 202** zbrazet në 12-13 litra ujë të pastër dhe përzierhet me mikser dore derisa të fitohet masë homogjene. Pas përzierjes, materiali duhet të qëndrojë për 10 minuta. Më pas, përzierhet sërish për një kohë të shkurtë.

PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT



Materiali bartet me mistri çeliku / gletkele. Trashësia e shtresës duhet të jetë 1-3 mm. Për cilësi të lartë të sipërfaqeve, mund, sidomos të llaçet e vrazhda themelore pas tharjes së shtresës së parë, të vendoset edhe shtresa e dytë. Përzierja e freskët duhet të përdoret brenda 6 orëve. Gjatë tharjes kujdesuni për ajrosje të mjaftueshme. Sipërfaqet e pa rrafshuara që janë formuar gjatë përpunimit mund të rrafshohen me letër gryse me granu-



PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT

lacion 180/220. Më pas, sipërfaqja është e gatshme për ngjyrosje. Mbështjellja me tapeta mund të kryhet vetëm pas tharjes së plotë të materialit. Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5 C. Nuk lejohet përzierjamemateriale tjera.

VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

PAKETIMI

Renofix 202 furnizohet në thasë letre nga 25 kg që janë të mbrojtura nga lagështia.

DEPONIMI

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 3 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

TË DHËNA TEKNIKE

Numri i prodhimit	5319990620101
Shifra e prodhimit	1202
Thasë në paletë	42
Struktura e llaçit	Glet masë
Ngjyra	E BARDHË
Sasia e nevojshme e ujit	12-13 l./Thes
Harxhimi	1,5 kg/m ² për trashësi të shtresës prej 1mm
Trashësia e shtresës	1-3 mm
Shënim	Vlerat e harxhimit janë aproksimative (të përafërta) dhe varen shumë nga bazamenti dhe teknika e ndërtimit.
Dendësia e materialit kur është i thatë (EN 1015-10)	ca 1000 kg/m ³
Përçueshmëria e nxehtësisë (EN 1745:2002)	0,3 W/mK
Kapaciteti i veçantë i nxehtësisë	1 J/kg K
Vlera e pH	ca 12
Fortësia gjatë shtypjes pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca 1 N/mm ²
Reagimi gjatë djegjes	F
MG (EN 998-1):	GP CS I W0

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi nga këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tona produktet. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI
Xhepcisht / Tetovë
Tel: +389 44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË
Gurëza / Ferizaj
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

