



RENOFIX NIVELMASË

RRAFSHUES NGA ÇIMENTO, MASË PËR PATINIM DHE NIVELIME

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

HAPËSIRAT E PËRDORIMIT

Material për patinim dhe nivelim të dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave keramike, parketëve të ndryshëm, linoleum, tepisonave, rrafshimin e dyshemeve nëpër garazhe etj.

PËRMBAJTJA

- Çimento
- Shtesa që i përmirësojnë veçoritë e përpunimit (shtrëngues hidraulikë, additive dhe mbushës të veçantë)

VEÇORITË

- Shtypje minimale mbi bazamentin
- I qëndrueshëm për nxemje në dysheme
- Lidh (shtrëngon) shpejt

PËRGATITJA E BAZËS

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, vajrat dhe mbeturinat. Gjithashtu bazamenti duhet të jetë i sheshtë dhe të mos ketë çarje nëpër të cilat mund të depërtojë ajri dhe të krijojë fluska. Për këtë shkak, para se bazamenti të patinohet me nivelmasë, duhet patjetër të lyhet me beton kontakt.

PËRGATITJA E LLAÇIT

Përgatitja e materialit është e shpejtë dhe e lehtë. Një thes nga materiali përzihet me 6-6.5 litra ujë të pastër deri sa të fitohet masë homogjene, përzierje e lëngët pa toptha dhe pa fluska (fluskat tregojnë që në përzierje ka ajër). Pas 5 minutave materiali përzihet sërish dhe pastaj shpërndahet mbi sipërfaqen e pastër. Materiali me makinë përgatitet me makinën Skure-Tech S4.

PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRDORIMIT



Materiali mund të vendoset me dorë (me derdhje të materialit nga kova) për sipërfaqe të vogla, apo me makinën Skure-Tech S4 në rastet e përdorimit nëpër sipërfaqe më të mëdha. Trashësia minimale e shtresës duhet të jetë 5 mm. Nëse është e nevojshme, sipërfaqja e mbuluar me masën niveluese, mund të korrigjohet me rrafshues metali (gl-etkele).



PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRDORIMIT

Pasi të përfundohet patinimi, duhet të sigurohen kushte optimale për tharje dhe ngurtësim të të njëjtës (ruajtja nga ngrirja, tharja e shpejtë, ekspozimi direkt në diell dhe lagështi). Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5°C. Nuk lejohet përzjerja me materiale tjera.

VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

PAKETIMI

Renofix Nivelmasë furnizohet në thasë letre nga 30 kg. që janë të mbrojtura nga lagështia.

DEPONIMI

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

TË DHËNA TEKNIKE

Numri i prodhimit	5319990620293
Shifra e prodhimit	1000 NM
Thasë në paletë	42
Granulacioni	0,6 mm
Sasia e nevojshme e ujit	6-7 l./Thes
Trashësia minimale e shtresës	5 mm
Harxhimi	1,2-1,5 kg/m ² për trashësi të shtresës prej 1 mm
Shënim	Vlerat e harxhimit janë aproksimative (të përafërta) dhe varen shumë nga bazamenti dhe teknika e ndërtimit.
Koha e shtrëngimit (lidhjes) (EN 13409)	ca. 30 min.
Mundësia për shtrim (veshje)	ca. 1 d.
Mundësia e shfrytëzimit të sipërfaqes	pas 5 orëve (në varësi nga temperatura)
Elasticiteti pas 28 ditëve (EN 1015-10)	7 N/mm ²
Fortësia gjatë shtypjes pas 28ditëve (EN 1015-11)	22 N/mm ²
Rezistenca e tkurrjes pas 28 ditëve (EN 13872):	0,131 %
Pesha për litër pas 28 ditëve	1,88 g/l
Firë mbi beton me unazë Vicat	EN 12706

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi nga këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e produkteve. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI
Xhepcisht / Tetovë
Tel: +389 44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË
Gurëza / Ferizaj
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

