



SI -SI FARBE

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Bojë për fasadë e cilësisë së lartë e përgatitur me bazë Silikat – Silikon dhe disperzioni Akrilik, i dedikuar për sipërfaqe të jashtme ose mureve të brendshme. Boja ka veti të forta hidrofobike dhe veti të forta të * EFEKTIT LOTUS *. Karakterizohet me veti të forta hidroizoluese, përshkueshmëri të avujve të ujit, elastike dhe mbulim të mirë.

PËRMBAJTJA

- Silikat
- Rrëshirë silikoni
- Disperzion Akrilik
- Mbushësa, pigmente
- Aditive

VEÇORITË

- Hidrofobike (efekti Lotus)
- Rezistent ndaj fërkimit
- Rezistent ndaj fërkimit të lagët

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Tek bazamentet që kanë absorbim të lartë ose kapacitet thithës i bojës është jo i njëtrajtshëm, duhet të aplikohet astar akrilik 'PRIMER '.

Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastër dhe pa pluhur. Para aplikimit të bojës duhet hequr të gjitha papastërtitë nga bazamenti, sidomos mbetjet e vajrave, blozës, algave, myshkut, etj. Plasaritjet, disavantazhet e substratit ose pjesët ku ka mbetje të bojës së vjetër me yndyrë duhet të rrafshohen mekanikisht dhe të mbushen me materiale të përshtatshme (Renofix 5 ose Renofix 15). Para se të aplikohet në mure të vjetra me aftësi absorbues të lartë, rekomandohet që ato të jenë të aplikohen (lyhen) me një shtresë Renogrund ose Primer. Para aplikimit të bojës të gjitha elementet përreth mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është e nevojshme që të mbrohen.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, dilni me 5% ujë të pastër dhe llokoçis mirë. Konsumi i ngjyrave është 0.25 kg / m²

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit të bojës, temperatura e ambientit nuk duhet të jetë më e ulët se + 5 ° C. Duhet shmangur rrezet direkte të diellit. Koha e tharjes do të varet nga ndikimet e jashtme, në temperaturë prej 20 ° C dhe 65% lagështia relative e ajrit, koha e tharjes është 5 orë, ndërsa plotësisht e tharë pas 3 ditëve. Para përdorimit, vëmendje ti kushtohet bazamentit

PËRPUNIMI

Aplikohet me furçë, rul ose maqinë për spërkatje.



VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me maqinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi i spërkatjes së bojës.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet e direkte të diellit dhe nga ngrirjen. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT
TEKNIKE

| | | | | |
|--|------------------------------|--|-------|-------|
| Shifra e prodhimit | | SS18 1406 | | |
| Paketimi | | Kova | | |
| Sasia e paketimit | | 3 kg | 10 kg | 20 kg |
| Kova në paletë | | 144 | 48 | 24 |
| Analizat | | | | |
| Pamja e shtresës së tharë | vizuele | shtresa e bardhë e dendur | | |
| Materja e thatë | MKS EN 480-8 MKS H.C8.051 | 73 % (min.60) | | |
| Dendësia | me Piknometër | 1,72 kg/m3 | | |
| Koha e rrjedhjes (hapje Ø 8 mm) e pa tretur | MKS H.C8.051 | 58 sek. | | |
| Koha e rrjedhjes (hapje Ø 6 mm) e trtur me 5 % ujë | MKS H.C8.051 | 47 sek. | | |
| Koha e lidhjes dhe e tharjes në 20 °C | MKS 3,C2,240 | T1= 105 min. T2= 255 min. | | |
| Ngjitja (0 - 5) | MKS H.C8.059 | shkalla 5 (e mirë në beton,tullë, gurë) | | |
| Aftësia mbuluese (e tretur me 20 % ujë) | MKS H.C8.059 | 174 g/m2 (në shtresë prej 1.2 mm) | | |
| Shkalla e shkëlqimit | | Mat | | |

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm dhe të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonte ato për shitje.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328

www.renova.com.mk