



SILIKON FASSADEN FARBE

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Bojë akrilike me bazë silikoni i cilësisë së lartë, e dedikuar për sipërfaqe (mure) të jashtme dhe të brendshme.

PËRMBAJTJA

- Rëshirë silikoni dhe polimer akrilik
- Dioksid Titaniumi, karbonat kalciumi
- Aditive
- Preservative: fungicide

VEÇORITË

- Vetë të mira mbuluese
- Papërshkueshëm nga uji
- Elastike, fleksibile
- Ngjyrë e vazhdueshme

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Tek bazamentet që kanë absorbim të lartë ose kapacitet thithës i bojës është jo i njëtrajtshëm, duhet të aplikohet astar akrilik ' PRIMER '.

Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastër dhe pa pluhur. Para aplikimit të bojës duhet hequr të gjitha papastërtitë nga bazamenti, sidomos mbetjet e vajrave, blozës, algave, myshkut, etj. Plasaritjet, disavantazhet e substratit ose pjesët ku ka mbetje të bojës së vjetër me yndyrë duhet të rrafshohen mekanikisht dhe të mbushen me materiale të përshtatshme (Renofix 5 ose Renofix 15). Para se të aplikohet në mure të vjetra me aftësi absorbues të lartë, rekomandohet që ato të jenë të aplikohen (lyhen) me një shtresë Renogrund ose Primer. Para aplikimit të bojës të gjitha elementet përreth mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është e nevojshme që të mbrohen.

PËTGATITJA E MATERIALIT

Para përdorimit, të holllohet me 20 % ujë të pastër dhe të përziejhet mirë. Harxhimi i bojës është 0.25 kg/m², varësisht nga sipërfaqja që duhet të aplikohet.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit të bojës, temperatura e ambientit nuk duhet të jetë më e ulët se + 5 ° C. Duhet shmangur rrezet direkte të diellit. Koha e tharjes do të varet nga ndikimet e jashtme, në temperaturë prej 20 ° C dhe 65% lagështia relative e ajrit, koha e tharjes është 5 orë, ndërsa plotësisht e tharë pas 3 ditëve. Para përdorimit, vëmendje ti kushtohet bazamentit.

PËRPUNIMI

Aplikohet me rul, furçë ose me makinë me spërkatje.





SHËNIM

Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit të këtij produkti, duhet pasur kujdes normat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

VËREJTJE

Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të ftohtë. Nëse boja aplikohet me maqinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të mos thithen avujt që dalin nga procesi i spërkatjes së bojës.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim origjinal të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet e direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin origjinal, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit				
Paketimi		Kova		
Sasia e paketimit		3 kg	10 kg	20 kg
Kova në paletë		144	48	24
Analizat				
Pamja e shtresës së tharë	vizuele	shtresa e bardhë e butë		
Materja e thatë	MKS EN 480-8 MKS H.C8.051	60,18 % (min.60)		
Koha e lidhjes dhe e tharjes në 20°C	MKS EN ISO 9117-1	T = 60 min.		
Elasticiteti në shtresë prej 1 mm	MKS EN ISO 1519	(Ø10 mm) nuk ka plasaritje		
Vlera pH (tretur me 1,5 % ujë)	pH - metër	8,5		
Viskoziteti sipas Brookfield	EN ISO 2555:2003	8600 mPa.s		
Dendësia	EN ISO 2811-1:2016	1,58 kg/m ³		
Përcaktimi plasaritjeve	EN 1062-7:2006	Class A1.		
Përshkueshmëria e ujit të lëngët	EN 1062 - 3:2008	W1 - low		
Shkalla e transmetimit të avullit të ujit	EN ISO 7783:2008	Category V1 - high		
*Përshkueshmëria ndaj CO ₂ *Koeficienti i përshkueshmërisë ndaj CO ₂ *Trashësia e shtresës ajrore ekuivalente me difuzionin	EN 1062-6 : 2005	Class C1.		

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonit ato ne sektori e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328