RENOVA

Innovation & Performance

SILIKON FASSADENFARBE

СИЛИКОНСКА БОЈА

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Високо квалитетна акрилна боја со силоконска емулзија со голема издржливост и заштита од влага, наменета за надворешни и внатрешни површини (ѕидови).

СОСТАВ

- Силиконска смола и акрилен полимер
- Титаниум диоксид, калциум карбонат
- Адитив
- Конзерванс: фунгициди

ОСОБИНИ

- Висока покривна моќ
- Водоотпорен
- Еластичен, флексибилен
- Постојаност на бојата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Подлогата мора да биде сува, чиста, цврста, без прав, без пукнатини, одвоени слоеви и нечистотии од кој било вид. За подлоги со висока апсорпциона моќ неуниформна апсорпција на боја, треба да се примени акрилен премаз „PRIMER“.
Ако подлогата е бетон, таа мора да биде носива, сува, чиста и без прашина. Пред да ја нанесете бојата, отстранете ја целата нечистотија од подлогата, особено остатоците од масла, саѓи, алги, мов, итн. Пукнатините, недостатоците на подлогата или делови каде што има остатоци од стара боја треба да бидат механички отстранети и потоа третирани со соодветни материјали (Renofix 5 или Renofix 15). Пред да нанесете боја на стари ѕидови кои поседуваат голема апсорпциона моќ, се препорачува обработка со Renogrund или Primer. Пред да нанесете боја сите елементи околу обработените ѕидови како стакло, дрво, алуминиум, керамика, и др. неопходно е да ги заштитите.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Пред употреба разредете ја бојата со 20% чиста вода и добро измешајте. Потрошувачката на боја е 0,25 kg/m², во зависност од површината.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

При нанесување на боја, температурата на околината не треба да биде пониска од +5°C. Треба да се избегнува директна сончева светлина. Времето на сушење ќе зависи од надворешни влијанија, на температура од 20°C и 65% релативна влажност на воздухот, времето на сушење е 5 часа, а целосно сушено по 3 дена. Пред употреба, обрнете внимание на столбната плоча.

ОБРАБОТКА

Нанесете со валјак, четка или машина за шприцање.

SILIKON FASSADENFARBE

RENOVA
Innovation & Performance

PUTZ

ВАЖНО

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Се испорачува во пластична амбалажа (кофи) од 3kg, 10kg и 20kg.
Кофите се спакувани на палета по 144, 48 и 24 парчиња.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува во оригинално запечатено пакување на температури од +5°C до +25°C, да се заштити од директна сончева светлина и мраз. Рок на употреба 18 месеци во оригинална, добро запечатена амбалажа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Шифра на производот				
Пакување		Кофа		
Единечна количина		3 kg	10 kg	20 kg
Број на кофи на палета		144	48	24
Анализа				
Изглед на сувиот слој	визуелно	мека (топла) бела боја		
Сува материја	MKS EN 480-8 MKS H.C8.051	60,18 % (min.60)		
Време на сврзување и сушење на 20^{0}C	MKS EN ISO 9117-1	T = 60 min.		
Еластичност на слој од 1 mm	MKS EN ISO 1519	(Ø10 mm) без пукање		
pH вредност (раствор во 1,5% вода)	pH - метар	8,5		
Вискозност (Brookfield)	EN ISO 2555:2003	8600 mPa.s		
Густина	EN ISO 2811-1:2016	1,58 kg/m3		
Одредување на пукнатини	EN 1062-7:2006	Class A1.		
Пропусност на проточна вода	EN 1062 – 3:2008	W1 - low		
Степен на паропропусност	EN ISO 7783:2008	Category V1 - high		
*Пропусност на CO2 *Коефициент на пропусност на CO^2 *Дебелина на воздушниот слој еквивалентен на дифузија	EN 1062-6 : 2005	Class C1.		

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Цепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY
EN ISO 9001
Certificate No: FM 503328

www.renova.com.mk