



RENOVA®

Innovation & Performance

Бр. _____

DEKLARATË PËR VETITË (DOP)

Lloji i produktit

Ngjitës ndërtimi, material me çimento për shpachtim

Marka / titulli

RENOFIX 55 GRI

Përdorimi

Përdoret për ngjitjen e pllakave të izolimit (stiropor dhe lesh mineral), si material për shpachtim

Prodhuesi

RENOVA, Xhepcisht, Tetovë, MK

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e përhershëm të vetive

Sistemi 4 - Forca e ngjitjes dhe plasaritjet në kushte normale

Karakteristikat themelore	Performanca	Specifikim teknik i harmonizuar
Thithja e ujit kapilar	W 2	MKS EN 998-1
Përshkueshmërisë avujt	5/20 (vlera tabela)	
Forca e ngjitjes	$\geq 6 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Përçueshmëri termike (vlera tabela)	$\lambda_{10, \text{thatë, mat}} \leq 0,47 \text{ W} / (\text{m K})$ për P = 50% $\lambda_{10, \text{thatë, mat}} \leq 0,54 \text{ W} / (\text{m K})$ për P = 90%	
Durim	/	
Materiale të rrezikshme	/	

Vetitë e produktit korrespondojnë me vetitë e deklaruara në tabelë.

Kjo Deklaratë e Sigurisë është lëshuar në përputhje me Rregulloren (EU) Nr. 305/2011 dhe është përgjegjësi e prodhuesit.

Në emër të prodhuesit:

Personi i autorizuar, Skender Shaqiri

Ing. dipl. Kimisë

Udhëheqësi i prodhimit

Xhepcisht, qershor 2019

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrim

RENOVA MAQEDONI, Xhepcisht / Tetovë, T:+389 44 487 300 | F:+389 44 487 200 | info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPËRI, Vorë / Tiranë, T: +355 48 301 909 | F: +355 48 301 908 | tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË, Gurëza / Ferizaj, T:+381 290 310 222 | F:+381 290 310 444 | ferizaj@renova.com.mk