RENOFIX 70

ЦЕМЕНТНИ ШПРИЦ МАЛТЕР ЗА ГРУБО ИЗЛИВЕНЕ БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ПОРОЗНЕ ЦИГЛЕ

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Цементни шприц малтер и везивно средство за јако упијајуће и критичне подлоге,као што је сигла, мешани зид, елементи од дрвене иверице, панел плоче, изолацијске плоче, глатке бетонске површине.

Састав::

- Цемент
- Висеококвалитетни ломљени креч .

Особине:

- Равномерно упијајућа неравна подлога
- Добро се везује за подлогу

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате).

Припрема малтера:

Када се припрема ручно, један џак RENOFIX-а 70 меша се миксером са 7.5-8.5 литара чисте воде до постизања хомогене масе. Затим се мистријом наноси на подлогу. Машински се припрема машином за малтер Skure -Tech S4. Renofix-ом 70 покрива се најмање 80% површине. Употреба материјала је у року од 2 сата.

Обрада и услови обраде:

Код машинске обраде материјал се припрема и под притиском се шприца притиском помоћу машине Skure -Tech S4. Заштитити од смрзавања, пребрзог сушења (директни утицај сунчевих зрака) и кише. Не сме се употребљављти на температури нижој од +5°C. Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент и креч. Иритира кожу и очи.Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 40 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 3 месеци.

Технички подаци:	
Број производа:	5319990620194
Шифра производа:	1070
Џакови на палети:	30
Потребна количина воде:	7.5-8.5 l/џак
Гранулација:	0-3 mm
Потрошња:	ca. 5 kg/m^2
Напомена :	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње

RENOFIX 70

Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	ca. 1600 kg/m^3
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	ca. 12 N/mm^2
Реакција при горењу:	A 1
MG (EN 998-1):	GP CSIV W0

Општа упутства:

COMPANY CERTIFIED BY

EN ISO 9001
Certificate No: FM 503328

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као PDF или их можете потражити у продаји.